

AERO Schlusslacke auf Wasserbasis: die kratzfeste, flexible Versiegelung auf Wasserbasis

Die drei lösemittelfreien **AERO Schlusslacke** in den Varianten **glänzend** (50 610), **matt** (50 611) und **soft-touch** (50 612) sind ideal zum Versiegeln für Airbrusharbeiten: sie bilden einen kratzfesten, sehr widerstandsfähigen und flexiblen Schutz. Die Wasserlacke sind gebrauchsfertig und können direkt mit der Airbrushpistole aufgetragen werden.

Das erfolgt am besten in zwei Arbeitsschritten: Die erste Schlusslackschicht wird möglichst dünn/„trocken“ aufgetragen. Nach einer ausreichenden Abluftzeit von ca. 10 Minuten trägt man die zweite Schicht nun satter/„nass“ auf, so dass ein geschlossener Film entsteht.

Aber aufgepasst: bei zu nassem Auftrag können sich un-schöne Lackläufer bilden! Natürlich ist es möglich, die drei **AERO Schlusslacke** auf Wasserbasis auch mit dem Pinsel zu verarbeiten.



50 610 -
AERO Schlusslack glänzend
erhältlich in 125 ml und 250 ml



50611 -
AERO Schlusslack matt
erhältlich in 125 ml und 250 ml



50 612 -
AERO Schlusslack soft-touch
(samartige Oberfläche)
erhältlich in 125 ml und 250 ml



Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verarbeitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden; daher ist der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.

Übrigens:

Details zur Produktsicherheit finden Sie auf unserer Internet-Seite www.schmincke.de unter Download/Sicherheitsdatenblätter.

Bei weiteren speziellen technischen Fragen zu diesem Thema steht Ihnen natürlich auch gerne das Schmincke-Laborteam beratend zur Seite! Sie erreichen es z. B. per Mail unter laborteam@schmincke.de oder aber tagsüber telefonisch unter 0211/2509-476.