

**50 580 Glanz-Firnis AEROSPRAY
50 582 Neutral-Firnis AEROSPRAY
50 584 Matt-Firnis AEROSPRAY**Produktbezeichnung:

- Glanz-Firnis / Neutral-Firnis / Matt-Firnis AEROSPRAY

Enthält:

- Propan / Butan, Acrylharz, UV-Absorber, Testbenzin. 50582 und 50584 enthalten zudem Mattierungsmittel.

Allgemeine Produktbeschreibung:

- Schlussfirnisse für die Acrylmalerei auf Basis eines hochwertigen Kunstharzes mit UV-Schutz.

Eigenschaften:

- farblos
- glänzend (50580) / seidenglänzend (50582) / matt (50584)
- elastisch
- nicht gilbend und alterungsbeständig
- schnell trocknend.

Verarbeitungshinweise:

- Dose vor Gebrauch kräftig schütteln und bei Zimmertemperatur aus 30 bis 40 cm Abstand im Kreuzgang auf das senkrecht oder leicht geneigt stehende Objekt sprühen. (Sprühhichtung unbedingt außerhalb des Objektes ändern!)
- Erst auf die komplett durchgetrocknete Bildoberfläche – bei dünn aufgetragenen Acrylfarben nach ca. 3 Tagen, bei pastos aufgetragenen nach ca. 1 bis 2 Wochen – auftragen.
- Die getrocknete Firnisschicht bleibt lange löslich in *Terpentinersatz 50019* oder *Firnis-Entferner 50060*.
- Die übliche Schichtdicke des Firnisses hat keinen signifikanten Einfluss auf die UV-Beständigkeit der Malschicht. Wir empfehlen daher unbedingt von Beginn an mit hochwertigen, möglichst lichtechten Acrylfarben zu arbeiten.
- Das Produkt ist auch für Inkjet-Ausdrucke, Kunstdrucke oder Fotos geeignet.
- Eventuell verklebte Sprühdüsen mit Aceton reinigen.
- Kühl und trocken lagern.
- Druckdose vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

Produktkennzeichnung:

- siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de.

DrK/ 01.05.2014

